

COVALUX

FINITURA IN RESINA POLI-ACRILICA
ALIFATICA



DESCRIZIONE:

BTECH COVALUX è una finitura bicomponente in resina poli-acrilica alifatica, base solvente. Covalux è dotata di un'elevata resistenza alle intemperie e agli agenti chimici. Grazie alla sua formulazione poli-acrilica ha una bassissima ritenzione dello sporco, favorendo la pulizia delle superfici. La sua natura alifatica fa sì che i colori se esposti alla luce solare diretta non sbiadiscono.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rivestimento di pavimentazioni industriali in calcestruzzo;
- Rivestimenti di superfici metalliche;
- Finitura protettiva cicli di verniciatura BTech

CARATTERISTICHE:

Base	Solvente
Rapporto di catalisi	Bicomponente
Rapporto di miscelazione	100 : 50
Composizione	Resine acriliche-poliuretaniche
Aspetto	Liquido viscoso
Peso specifico	1,25 kg/lit
Residuo secco	62,0%
Diluizione	SL 200 (5 - 10 %)
Pot Life	240 minuti

CONSUMO

- Come rivestimento / finitura: 0,25 kg/mq (applicato in due strati)
- Come protettivo cicli di verniciatura: 0,15 kg/mq (applicato in uno strato)

Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.

COLORI

Covalux è disponibile in colore:

- RAL
- Trasparente

COLORI

Covalux è disponibile in confezioni da:

- 7,5 kg (5 + 2,5)
- 15,0 kg (10 + 5)

Data emissione: 15/10/2024

DATI TECNICI

Resistenza alla temperatura	+100°C	-
Resistenza alle intemperie	Ottima	-
Resistenza ai solventi	Buona	-
Resistenza oli (40°C)	Buona	-
Resistenza acqua di mare	Ottima	-
Resistenza benzine	Buona	-
Applicazione seconda mano	72 h (max)	-

MODALITÀ DI APPLICAZIONE**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana. L'umidità relativa del supporto non deve superare il 5% (per stabilire il grado di umidità è necessario utilizzare un igrometro digitale o un igrometro al carburo).

- **Supporti in CLS, massetti cementizi:** in funzione al tipo di supporto occorre preparare adeguatamente le superfici mediante sabbiatura, pallinatura, scarifica meccanica, bocciardatura o altro metodo da valutarsi in base al caso specifico. Eventuali avvallamenti, buche o crepe devono essere ripristinate preventivamente con prodotti idonei (SigilTop M o BTECH Epoconcrete) da scegliersi in base agli spessori da ripristinare.
- **Supporto metallico:** verificare lo stato del supporto e successivamente eseguire un ciclo di sabbiatura a secco di grado SA 21/2. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare il sistema di sabbiatura a secco è necessaria una diversa preparazione dei supporti, come ad esempio la spazzolatura o la pulizia meccanica con attrezzi raschianti o a percussione.

Prima della posa del sistema, prestare particolare attenzione ai giunti di dilatazione, ai raccordi tra superfici orizzontali e verticali che devono essere opportunamente trattati con sigillante poliuretano a medio modulo (SigilTopt M).

PREPARAZIONE PRODOTTO

Mescolare il componente Covalux parte A per qualche minuto. Mescolare il componente Covalux parte B (catalizzatore) per qualche minuto. Versare il componente B nel recipiente del componente A e continuare a miscelare sino a completa omogeneizzazione. Dopo la miscelazione lasciare il materiale a riposo per ca. 10 minuti. Evitare tempi di miscelazione eccessivi per ridurre la quantità d'aria inglobata.

Covalux deve essere miscelato con miscelatore meccanico a bassa velocità. (trapano e agitatore con velocità 300 / 400 giri al minuto)

Data emissione: 15/10/2024

APPLICAZIONE PRODOTTO

Il prodotto si applica con tecniche convenzionali: pennello, rullo o sistema airless. Dopo avere preparato e primerizzato il supporto, procedere con l'applicazione di Covalux in maniera uniforme in minimo due strati.

PULIZIA ATTREZZATURE

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con diluente specifico (BTech Solvent). Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

AVVERTENZE

- Prodotto a solvente;
- Prodotto infiammabile;
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C;
- Non applicare se sul supporto è presente ruggine;
- Non applicare su superfici umide con umidità residua > 5% o soggetti a risalita di umidità;
- Non diluire il prodotto con acqua;
- Non diluire il prodotto con solventi non idonei;
- Non applicare se il tempo minaccia pioggia;
- Non applicare se presente foschia o nebbia;
- L'adesione e la compatibilità sui supporti è garantita con prodotti BTech;
- I dati e i valori riportati sono da considerarsi validi esclusivamente se abbinati ad un sistema BTech;
- Codici RAL uguali ma con lotti di produzione differente possono manifestare leggera variazione cromatica;

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024